

产品		规格		用途
		熔融指数 2.16kg/190 °C (g/10min)	VA含量, %	
乙烯-乙酸乙烯酯共聚树脂 (EVA树脂)	V4110F	0.8	14	温室大棚膜, 农膜, 软管
	V4110J	2.5	14	注塑, 发泡, 软管
	V5110J	2.7	18.5	发泡, 软管, 电缆屏蔽料
	V6110M	6	26	发泡, 电缆屏蔽料
	V6110MC	5.5	28	发泡, 电缆屏蔽料

1. 注塑制样时的熔体温度为245℃, 模具温度为45℃
2. 注塑制样尺寸采用现行国际标准

附注: 本资料基于我们现有的知识和经验。鉴于有许多因素能够影响产品的加工过程和用途, 因此这些资料并不能免除加工厂商自己进行测试和试验的责任; 亦不意指对某些性质或具体用途的适用性有任何法律上的保证。使用本公司产品的顾客, 有责任尊重受保护的专利权及遵守现行的法规。

