



EVA UL01233

产品介绍

EVA UL01233 是联泓新材料科技股份有限公司 15 万吨高压釜式装置生产的乙烯-醋酸乙烯酯共聚物，含抗氧剂和爽滑剂，具有较高的柔韧性和弹性，适用于热熔胶、发泡、片材、电线电缆等产品生产。

产品设计性能

项目/单位	典型值	测试标准
熔体质量流动速率 g/10min	12	ExxonMobil 方法
VA 含量 wt%	33	ExxonMobil 方法
密度 g/cm ³	0.956	GB/T 1033.1-2008
硬度 邵氏 A	65	GB/T 2411-2008
熔融温度 °C	64	ASTM D3418

注: 此表数据为产品典型值, 仅供参考, 实际数据参见《质量检测报告单》

推荐加工工艺

EVA UL01233适用于通常的挤出加工温度范围, 建议加工温度范围为80°C~180°C, 建议加工温度不要超过220°C。具体工艺设计根据设备和产品做调整。

产品包装及贮运要求

产品采用重包装袋包装 (HDF), 净重25Kg /袋。产品应存放在通风、干燥的仓库内, 远离火源, 防止阳光直接照射, 不得露天堆放。产品运输时不得在阳光下曝晒或雨淋, 不得与沙土、碎金属、煤炭、玻璃等混合装运, 更不可与有毒物质、腐蚀性和易燃物品混装。