



宁波长鸿高分子科技股份有限公司

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

CH608 产品物性

项目	指标	004	检测方法
产品结构	线型		
苯乙烯含量 (%)	15-17	15.5	Q/CH.YF.01.004.2019
两嵌段 SI 含量 (%)	48-52	51	Q/CH.YF.01.012.2019
挥发分 (%，m/m)	≤1.00	0.26	GB/T 24141.1-2018
25%甲苯溶液粘度 (mPa·s)	800-1400	904	Q/CH.YF.01.008.2019
熔体流动速率 (5Kg，200℃，g/10min)	8-14	10.60	GB/T 3682.1-2018
硬度 (邵尔 A 度)	≥23	28	GB/T 531.1-2008
拉伸强度 (Mpa)	≥2.2	8.91	GB/T 528-2009
扯断伸长率 (%)	≥1100	1495	GB/T 528-2009
特性	混合分子量产品，具有较好的粘性，适用于胶带、标签及卫材改性领域		